A 30N (DS)

Fondente

Ravenna Plant, Italy

Analisi chimica media (XRF)

Elemento	Unità	Valore tipico
SiO_2	%	57,00
Al_2O_3	%	23,50
TiO_2	%	0,13
Fe_2O_3	%	0,10
CaO	%	1,75
Na_2O	%	8,50
K_2O	%	7,40
P.F	%	0,95

Analisi granulometrica

	Unità	Valore tipico
> 500	µm	0,10 %
> 250	µm	45,0 %
> 100	µm	81,0 %

Umidità

	Unità	Valore tipico
Umida	%	0,20

Tecniche utilizzate

- Analisi chimica: fluorescenza RX
- Granulometria: setacciatura (% trattenuto in peso)
- Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale

For Product Information & Customer Service

Sibelco Italy
Viale Dino Ferrari, 75/83
Maranello
IT-41053 Modena
Tel.: 800942022
customersupport.it@sibelco.com

I dati tecnici presentati qui sono solo a scopo di marketing e non sono contrattualmente vincolanti. I valori sono determinati utilizzando i metodi di prova standard Sibelco. Poiché il prodotto si basa su un materiale naturale, ci riserviamo il diritto di modificare questi dati quando necessario. Le informazioni sulla sicurezza che accompagnano questo prodotto sono disponibili sotto forma di una SDS. Tutte le vendite sono effettuate rigorosamente in conformità con le nostre "Condizioni generali di vendita", disponibili su richiesta o mediante un contratto di vendita scritto firmato da noi.

The globe mark is a trademark of SCR-Sibelco®, its subsidiaries and affiliates. A list of Sibelco group companies and their registered addresses is available at SCR-Sibelco NV, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerp, Belgium. Company No: 0404.679.941