NEFELINA N45

Ravenna Plant, Italia

Analisi Granulometrica e caratteristiche fisiche

Valori medi. Questi non rappresentano una specifica.

			Udm	Metodo
Setaccio di controllo	>45 µm	1.30	%	Alpine air jet
Perdita a fuoco		0.12	%	
Umidità		0,10	%	Forno termostatico e bilancia di precisione

Analisi Chimica (XRF) %

Valori medi. Questi non rappresentano una specifica.

		Udm	Metodo
SiO_2	55.40	%	XRF
Al_2O_3	24.60	%	XRF
TiO_2	0.14	%	XRF
Fe_2O_3	0.12	%	XRF
CaO	1.55	%	XRF
MgO	--	%	XRF
Na2O	8.20	%	XRF
K2O	8.80	%	XRF

Per informazioni sul prodotto & Customer Service

Sibelco Italia
Viale Dino Ferrari, 75/83
41053 Maranello (MO)
Tel: +3905221448000
Email: Customersupport.IT@sibelco.com

I dati tecnici qui presentati sono solo a scopo di marketing e non sono contrattualmente vincolanti, i dati qui riportati sono determinati utilizzando metodi di test standard Sibelco. Poiché il prodotto si basa su un materiale presente in natura, ci riserviamo il diritto di modificare questi dati quando necessario. Le informazioni sulla sicurezza che accompagnano questo prodotto sono disponibili sotto forma di scheda di sicurezza. Tutte le vendite vengono effettuate rigorosamente in conformità con le nostre “Condizioni Generali di Vendita”, disponibili su richiesta, o mediante un contratto di vendita scritto debitamente firmato da noi.

Il marchio del globo è un marchio di SCR-Sibelco®, delle sue filiali e affiliate. Un elenco delle società del gruppo Sibelco e i loro indirizzi registrati è disponibile presso SCR-Sibelco NV, Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Anversa, Belgio. N. azienda: 0404.679.941